Очиститель поверхностей

Типром ОЦ

для минеральных поверхностей и строительных инструментов

УДАЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

КОНЦЕНТРАТ

1:5

1:10

Очищает от остатков отвердевшего цементного раствора

Устраняет высолы силикатного происхождения

50 м²

Площадь обработки 1 кг до 50 м²

Исключает необходимость механической очистки поверхности

- **исключает необходимость механической очистки поверхности**
- **1 л концентрата позволяет приготовить до 11 л чистящего, рабочего раствора**
- **удаляет соли силикатного происхождения**
- **эффективен при удалении цементных загрязнений в любой стадии отвердения**
- **порошковый концентрат удобен при транспортировке и длительном хранении**

Подробнее о продукте

Область применения:
Состав применяется для очистки строительных материалов и инструмента от отвердевших цементных загрязнений, растворных пятен, затирки и плиточного клея на цементной основе.

Инструкция по применению:
- Работы проводить по сухой поверхности при температуре от +5 °С до +30 °С;
- Произвести предварительную очистку поверхности сухой щеткой;
- Растворить порошковый концентрат в теплой воде (от +40 °С до +50 °С) из расчета на одну весовую часть концентрата от пяти до десяти частей воды, в зависимости от сложности и объёма загрязнений;
- Рабочий раствор наносить на поверхность при помощи кисти или валика, не допуская подтёков;
- При наличии отвердевших цементных загрязнений необходимо пропитывать их раствором в течение 10-20 минут, не допуская высыхания;
- Удалять продукты реакции водой с применением щетки, либо струей воды под давлением 100 бар;
- В случае наличия сложных или обширных загрязнений, а также при отсутствии нужного результата после первой обработки, рекомендуется произвести обработку повторно.

ВНИМАНИЕ! Перед применением очистителя следует провести пробную обработку небольшого участка с целью подбора концентрации и расхода. Для застарелых загрязнений рекомендуется использовать максимальную концентрацию — одна весовая часть концентрата на пять частей воды.

Меры предосторожности:
- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на поверхности, не предназначенные для обработки, включая растения;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:
- Гарантийный срок хранения — 36 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре в сухих помещениях при температуре от +5 °С до +30 °С вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °С до +35 °С;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала:
1 кг на 30-50 м^2 в зависимости от сложности загрязнений и пористости поверхности.

Состав:
сухой порошковый концентрат на основе неорганических кислот с комплексом ПАВ и вспомогательных веществ.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 127-37547621-2019

Контакты:
г. Ростов–на–Дону, ул. Вавилова, 71Б/1
Тел.: +7 (863) 270 10 20
e-mail: info@penetron–don.ru
www.penetron–don.ru

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.
Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru