# Стиз PU

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИК

СТО 151-37547621-2020

Белый

6,6 кг

Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства с допустимой деформацией монтажного шва не более 15%.

Рекомендуемая толщина слоя нанесения:
от 2,0 до 4,0 мм

Также рекомендуем:
Стиз А - для наружного слоя слоя;
Стиз В - для внутреннего слоя слоя;
Стиз Д - для дополнительного слоя.

- 2К — Двухкомпонентный герметик
- Высокая адгезия к поверхности нанесения
- Устойчивость к деформациям
- Высокая пароизоляция
- Широкий диапазон температур нанесения

**Технические характеристики**

| Наменование показателей | Нормы по СТО |
|---|---|
| Технические показатели качества | |
| Жизнеспособность при температуре (23±2) °С, ч, не менее | 6,0 |
| Условная прочность при разрыве, МПа (Н/мм$^2$), не менее | 0,1 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
| Стекание, мм, не более | 2,0 |
| Прочность сцепления с материалами основания, МПа (Н/мм$^2$), не менее | 0,1 |
| Сопротивление паропроницанию герметика при толщине слоя 2 мм, м$^2$·ч·Па/мг, не менее | 2,0 |
| Технические показатели идентичности | |
| Жизнеспособность при температуре (23±2) °С, ч, не менее | 6,0 |
| Вязкость компонента А, 0,3 с$^{-1}$, 25 °С, PP Ø 25, Па·с, не менее | 3600 |
| Вязкость компонента А, 13,5 с$^{-1}$, 25 °С, PP Ø 25, Па·с, не более | 150 |
| Внешний вид компонента А | Гомогенная паста без посторонних включений |
| Стекание, мм, не более | 2,0 |

**Хранение и транспортировка:**
Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев при температуре от минус 20 °С до плюс 30 °С в ненарушенной заводской упаковке. Транспортировка и хранение допускаются при температуре от минус 20 °С до плюс 30 °С.

**Меры безопасности:**
Избегать попадания в глаза и на незащищенные участки кожи. Не употреблять внутрь. В незаполимеризованном состоянии герметик следует сначала очистить растворителем типа уайт-спирит, затем теплой водой с мылом. В заполимеризованном состоянии удаляется механическим путем.

**Контакты:**
г. Ростов–на–Дону, ул. Вавилова, 71Б/1
Тел.: +7 (863) 270 10 20
e-mail: info@penetron–don.ru
www.penetron–don.ru