Очиститель поверхности

Лепта Химфрез

для бетона и других минеральных материалов

Удаление цементного молочка и усиление адгезионных свойств поверхности

4 м²

Площадь обработки 1 л до 4 м²

Удаляет цементное молочко без повреждения цементного камня

Повышает адгезионные свойства основания

Устраняет биопоражения, загрязнения и высолы

Исключает необходимость механической очистки

- **состав готов к применению и не требует приготовления**
- **исключает необходимость механической очистки поверхности бетона**
- **открывает поры (капилляры) поверхности**
- **удаляет цементное молочко без повреждения цементного камня**
- **эффективно очищает поверхность от высолов, загрязнений и биопоражений**
- **повышает адгезионные свойства бетона для последующего нанесения штукатурки, цемента, краски, герметика и других материалов проникающего действия**
- **способствует значительной экономии времени и денег**

Подробнее о продукте

Готовый к применению состав для подготовки бетонных поверхностей к нанесению последующих слоев, а также для очистки фасадов от высолов, растворных пятен и атмосферных загрязнений.

Область применения:
Готовый состав для обработки поверхности бетона и других минеральных материалов с целью удаления цементной пленки (цементного молочка) без изменения уровня pH и разрушения цементного камня. Состав применяется перед нанесением проникающей гидроизоляции, штукатурки, краски, эпоксидных, полиуретановых, наливных полов, шовных герметиков, цементных, гипсовых и магнезиальных стяжек. Применение состава на поверхности бетона позволяет открыть поры и увеличить адгезионные свойства основания без необходимости механической очистки. При очистке фасадов из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки, бетона и других материалов минерального происхождения состав эффективно удаляет высолы, остатки цементного раствора и атмосферные загрязнения.

Инструкция по применению:
- Работы проводить по сухой поверхности при температуре от 0 °С до +30 °С;
- Произвести предварительную очистку поверхности от грязи, пыли, лакокрасочных покрытий и отслоений материала;
- Очиститель наносить на поверхность при помощи кисти или валика в течение 3–5 минут, не допуская подтеков.

При химическом фрезеровании:
- После полного высыхания, через 24-48 часов, поверхность готова к проведению дальнейших работ;
- Если производственный цикл не позволяет делать перерыв на 24 часа, после выдерживания очистителя на поверхности бетона в течение не менее 5 минут продукты реакции следует смыть водой с применением щеток либо струей воды под давлением 100 бар.

При очистке от высолов и загрязнений:
- Дать высохнуть поверхности после обработки, затем видимые продукты реакции (в случае их наличия) удалить сухой щеткой либо влажной тряпкой. **При удалении высолов водой не смывать!**
- При очистке от цементных пятен и атмосферных загрязнений допускается удаление продуктов реакции струей воды под давлением 100 бар либо небольшим количеством воды с применением щеток;
- В случае наличия сложных или обширных загрязнений, а также при отсутствии нужного результата после первой обработки, рекомендуется произвести обработку повторно;
- После высыхания, через 24-48 часов, для защиты поверхности от атмосферной влаги и появления повторных высолов рекомендуется обработать поверхность гидрофобизирующим составом «Типром».

ВНИМАНИЕ! Для исключения возможного повреждения и/или изменения цвета поверхностей перед применением очистителя следует провести пробную обработку небольшого участка. Также следует учесть, что ввиду разнообразия химической природы высолов, в случае неудовлетворительного результата необходимо применить очиститель с другим компонентным составом, например «Типром Плюс».

Меры предосторожности:
- Работы производить в средствах индивидуальной защиты: защитных очках, резиновых перчатках и респираторе;
- При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды;
- Избегать попадания состава на поверхности, не предназначенные для обработки, включая растения;
- Тару не использовать для пищевых продуктов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации:
- Гарантийный срок хранения — 24 месяца с даты изготовления, при условии хранения в закрытой заводской таре в сухих помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С вдали от отопительных приборов и прямых солнечных лучей;
- Хранить и транспортировать в вертикальном положении;
- Допускается перевозка при температуре от -10 °С до +35 °С;
- Допускается до 3 циклов замораживания-оттаивания;
- Хранить в местах, недоступных для детей и животных;
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Расход материала: 1 л на 3-4 м^2 , в зависимости от сложности загрязнений и пористости поверхности.

Состав: смесь кислот с добавлением ПАВ, вода.

Не подлежит обязательной сертификации.
Сделано в России.

СТО 130-37547621-2019

Контакты:
г. Ростов–на–Дону, ул. Вавилова, 71Б/1
Тел.: +7 (863) 270 10 20
e-mail: info@penetron–don.ru
www.penetron–don.ru

ТИПРОМ®

Спецификация дополнена и переработана 01.05.2026 г.
Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по телефону: +7 495 565-45-87 или на сайте www.sazi-group.ru